

仙台東部道路 下飯田橋補修工事
品質管理試験写真 施工フローチャート (2/2)

① 定期管理試験(はく落)
規格値：1.5KN以上

② 定期管理試験(はく落)
試験値：②2.57KN


※ 最低値を記載

③ 定期管理試験(断面)
規格値：1.5N/mm²以上

④ 定期管理試験(断面)
試験値：平均2.53N/mm²

⑤ 定期管理試験(断面)
設計基準強度：30N以上

⑥ 定期管理試験(断面)
試験値：平均60.7N/mm²



① はく落性能定期管理試験(押抜) 試験



③ 断面修復定期管理試験(付着) 試験前



⑤ 断面修復定期管理試験(圧縮) 試験前



② はく落性能定期管理試験(押抜) 試験後



④ 断面修復定期管理試験(付着) 試験後



⑥ 断面修復定期管理試験(圧縮) 試験後